

ČERVENEC – PROSINEC 2026r. 2010

Grudzeń Las dne 26.08.2026r.

H-GLOST, s.r.o.

**Jižní 395
664 24 Drásov**

W załączeniu przesyłam wyniki analiz chemicznych średnich próbek laboratoryjnych.

WYNIKI ANALIZ CHEMICZNYCH PIASKU WYKONANE W GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o.

L.p	NAZWA WYROBU	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂
1	GL 35	99,642	0,086	0,034	0,038
2	GL 30	99,621	0,094	0,035	0,050
3	GL 27	99,530	0,160	0,038	0,072
4	GL 21	99,490	0,167	0,061	0,082
5	GL 16	99,405	0,197	0,058	0,140
6	GL 14	99,305	0,248	0,079	0,168

d _{75/25}	min. 55,0%
vlhkost	max. 0,25%

Temperatura spiekania min. 1600°C.

Z poważaniem

GLÓWNY TECHNOLOG


inż. Grzegorz Zdulski