

Chemický rozbor pro ČERVENEC – PROSINEC 2025r.

Grudzeń Las dne 09.07.2025r.

H-GLOST, s.r.o.

**Knínická 2040/9
664 34 Kuřim, CZ**

W załączeniu przesyłam wyniki analiz chemicznych średnich próbek laboratoryjnych.

WYNIKI ANALIZ CHEMICZNYCH PIASKU WYKONANE W GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o.

L.p	NAZWA WYROBU	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂
1	GL 35	99,637	0,086	0,032	0,045
2	GL 30	99,623	0,090	0,034	0,053
3	GL 27	99,541	0,148	0,041	0,070
4	GL 21	99,485	0,181	0,058	0,076
5	GL 16	99,409	0,191	0,062	0,138
6	GL 14	99,307	0,261	0,071	0,161

d 75/25	min. 55,0%
vlhkost	max. 0,25%

Temperatura spiekania min. 1600°C.

Z poważaniem

GŁÓWNY TECHNOLOG



inż. Grzegorz Zduński